Technisches Datenblatt
14-03-2018

PEKA-Fix 8989

Art.-Nr.: 138989

Beschreibung:

PEKA-Fix 8989 besteht aus einem Polyesterfolien-Träger, der beidseitig mit einem hochtransparenten Solvent-Reinacrylat-Haftklebstoff beschichtet ist, der eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Temperaturbelastung, Chemikalien und Lösungsmittel sowie Feuchtigkeit aufweist. Der hochscherfeste Haftklebstoff zeichnet sich durch eine hervorragende Dauerklebkraft auf Metall-, Lack und hochenergetischen Kunststoffoberflächen aus. Abgedeckt ist das doppelseitige Klebeband mit einem beidseitig silikonisierten, braunen Papier.

Anwendungsbereich:

PEKA-Fix 8989 ist geeignet zur selbstklebenden Ausrüstung von Schildern aus dünnen Materialien mit glatten Oberflächen.

PEKA Stanz- und Klebetechnik GmbH & Co. KG · **Am Forst 30 · D-74889 Sinsheim**
Tel.: +49 (0) 72 65 91 30-0 · FAX: +49 (0) 72 65 91 30-35 · www.peka-stanztechnik.de · info@peka-stanztechnik.de

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu überprüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Technisches Datenblatt
14-03-2018

PEKA-Fix 8989

Art.-Nr.: 138989

Technische Spezifikation:

Kategorie	Doppelseitige Klebebänder mit Folienträger
Trägermaterial	Polyesterfolie 0,012 mm
Dicke	0,07 mm
Haftklebstoff	Solvent-Reinacrylat
Abdeckmaterial	Beidseitig silikonisiertes Papier, 90 g/m², braun
Klebkraft (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl)	11 N/25 mm nach 1 min | 12 N/25 mm nach 20 min | 16 N/25 mm nach 24 h
Scherkraft (FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl)	> 1000 h bei 23 °C | > 72 h bei 70 °C
Schlaufentest (FINAT TM 9)	8 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit 1h	-40 °C bis 170 °C (Kurzzeitig bis 200 °C)
Temperaturbeständigkeit (S.A.F.T.)	190 °C
Verklebungstemperatur	> 15 °C
Lagerfähigkeit	2 Jahre in Originalverpackung bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
Lösemittel- / Chemikalienbeständigkeit	Bei fachgerechter Verklebung beständig gegen die meisten mineralischen Öle, Fette, Kunststoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien

PEKA Stanz- und Klebetechnik GmbH & Co. KG · **Am Forst 30 · D-74889 Sinsheim**
Tel.: +49 (0) 72 65 91 30-0 · FAX: +49 (0) 72 65 91 30-35 · www.peka-stanztechnik.de · info@peka-stanztechnik.de

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu überprüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.